

# Technisches Datenblatt



## V-40-AS

Material/Eigenschaften	Polyethylenschaum antistatisch chemisch vernetzt, geschlossenzellig
Raumgewicht (ISO-845)	40 kg/m <sup>3</sup>
Zugfestigkeit (ISO-1798)	370 kPa
Bruchdehnung (ISO-1798)	263 %
Druckspannung (ISO-844)	
Verformung 10 %	40 kPa
Verformung 25 %	62 kPa
Verformung 50 %	132 kPa
Entflammbarkeitsklasse	
UL 94 HF 1	nein
MVSS302 >100 mm/s	nein
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +90°C
Wasseraufnahmefähigkeit	<1 %
Elektrischer Widerstand	10 <sup>7</sup> - 10 <sup>11</sup> Ohm

Alle Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Ein Haftungsanspruch, gleich welcher Art, kann daraus nicht abgeleitet werden.